

PRODIFA, Plateforme de distribution des produits Nicols réseau professionnel :

Société Prodifa

Zone industrielle les dix muids

59770 Marly

Tel 03.27.28.19.19

Fax 03.27.28.19.10



## **Fiche technique**

**Spirale inox 40g  
507771**

### **Composition :**

%C : max. 0,12%

%Si : max. 1%

%Mn : max. 1%

%P : max. 0,08%

%S : max. 0,03%

%Cr : min. 10,5%

### **Caractéristiques physico-chimiques :**

<b>Paramètres</b>	<b>Unités</b>	<b>Spécifications</b>	<b>Tolérances</b>
Poids	g	40	Min.38g
Densité du fil après aplatissement	g/m	0,105	+/- 0,020
Largeur du fil après aplatissement	mm	0,5	Min.0,4
Epaisseur du fil	µm	32	Min.26